



Cristalería  
**CREVILLENTE, S.L**

P.L.Masia del Conde, calle TRES Nº 106  
46393 Loriguilla (Valencia)  
Tel.96.166.77.44 - Fax.96.166.77.55  
correo@cristaleriacrevillente.com  
www.cristaleriacrevillente.com

EN-12150-2

Vidrio de silicato sodo-cálcico de seguridad templado térmicamente para su uso en edificación y trabajos de construcción.

FLOAT 8mm TEMPLADO

### Características

Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		A1
Prestaciones de comportamiento frente al fuego exterior		NPD
Resistencia a las balas		NPD
Resistencia a las explosiones		NPD
Resistencia al impacto de cuerpo pendular		1C1
Resistencia a variaciones de temperatura brusca y a temperaturas diferenciales	K	200
Resistencia a las cargas de viento y nieve, y a las cargas permanentes e impuestas	mm	8
Aislamiento del ruido aéreo directo	dB	32(-2,-3)

### Propiedades térmicas

Emisividad		0.89
Valor U	W/m <sup>2</sup> *K	5.6

### Propiedades ante la radiación

Transmisión luminosa ( $\tau_v$ )	88
Reflexión luminosa ( $\rho_v$ )	8
Transmisión de la energía solar ( $\tau_e$ )	81
Reflexión de la energía solar ( $\rho_e$ )	7
Factor solar (g)	NPD

NPD: Prestación no declarada.